

## IRON DECO Polisztirol Ragasztó

Polivinilacetát alapú nagyszilárdságú általános diszperziós ragasztó. Használható díszlécek, rozetták álmennyezeti burkolólapok, hőszigetelő tapéták ragasztásához. Alkalmas polisztirolhabból (styropor, nikecell, hungarocell, stb.), fából, gipszkartonból, gipszből készült különféle elemeknek a legtöbb építési anyaghoz, betonhoz, vakolathoz, azbesztcementhez ragasztására. A ragasztandó felületeknek száraznak, tisztának és pormentesnek kell lenniük. Az egyik ragasztandó felületnek nedvszívóképesnek kell lennie. A ragasztót ecsettel vagy spaklival csíkokban vagy fogazott simítólapal a teljes ragasztandó felületre kell kenni. A felületek összenyomásával a ragasztást a ragasztó nyitott idejében (kb.10-15 perc) kell elvégezni. Súlyos vagy nagy belső feszültségű elemeket 12-24 órán át rögzíteni szükséges. A ragasztófolatok meg nem kötött állapotban vízzel, vizes ruhával eltávolíthatók. Nedvességre érzékeny (gipsz, gipszkarton, préselt lemez, farostlemez, stb.), valamint erősen nedvszívó, porózus alapfelületeket (pl. egyes betonok) a ragasztás előtt mélyalapozóval, vagy DECO Polisztirol Ragasztó és víz 1:1 arányú keverékével kell kezelni. Próbaragasztás javasolt. Esőben, valamint +10°C alatti és +35°C feletti hőmérsékleten ne alkalmazzuk. Kötési idő mintegy 20-25 perc az alapfelülettől függően.

Fajlagos anyagmennyiség (javasolt): sima felületen 0,5-0,8 kg/m<sup>2</sup>, egyenletlen felületeken 0,7-1,2 kg/m<sup>2</sup>

Tárolás: +10°C - +25°C között. Fagyveszélyes!

Származási hely: EU

Forgalmazó: Jász-IRON KFT, 5100 Jászberény, Nagykátai út 17

Tel: +36-57-515-071